



## ARMERINGSTOLER VANNABSORPSJON

**Statens vegvesen**

Oppdrag fra: Carat Norge A/S, 7890 Namsskogan

Prosjekt: Prøver for Carat Norge A/S.

Type	Prod. nr.	Prøve nr.	Støpe-dato	Vekt etter 48 timer i varmeskap +avkjølt i 24t	Vekt etter 30min. i vann	Vekt etter 24 timer i vann	Oppsug av vann i gram av tørrvekt etter		Absorpsjon i % av tørrvekt etter		Gjennomsnitt prøve A, B, C etter	
							30min.	24timer	30min.	24timer	30min.	24timer
jul		01 A		692	707,7	714,8	15,7	22,8	2,27	3,29		
		01 B		652,2	667,3	675,4	15,1	23,2	2,32	3,56		
		01 C		684	699,5	706,9	15,5	22,9	2,27	3,35	<b>2,28</b>	<b>3,40</b>
Konus		02 A		757,2	768,4	772	11,2	14,8	1,48	1,95		
		02 B		756,3	768,2	771,7	11,9	15,4	1,57	2,04		
		02 C		769,3	780,5	783,9	11,2	14,6	1,46	1,90	<b>1,50</b>	<b>1,96</b>
Hovedstol 70mm		03 A		352,5	363,2	366,4	10,7	13,9	3,04	3,94		
		03 B		338,9	348,8	351,5	9,9	12,6	2,92	3,72		
		03C		358,1	368,4	371,6	10,3	13,5	2,876	3,77	<b>2,94</b>	<b>3,81</b>
Hovedstol 60mm		04 A		314,2	321,9	324,7	7,7	10,5	2,45	3,34		
		04 B		323,5	331,3	334	7,8	10,5	2,41	3,25		
		04 C		274,8	281,4	284	6,6	9,2	2,40	3,35	<b>2,42</b>	<b>3,31</b>
Hovedstol 40mm		05 A		119,9	123,7	124,7	3,8	4,8	3,17	4,00		
		05 B		116,2	120,2	121,1	4	4,9	3,44	4,22		
		05 C		115,8	119,8	120,6	4	4,8	3,45	4,15	<b>3,36</b>	<b>4,12</b>
<b>Krav: Maksimalt vannopsug</b>										<b>5,0 %</b>	<b>8,5 %</b>	

Steinkjer, den

8/10 2008

*Olav Skjerve*